



Art.-No.: 6.7301.1000
6.7301.5000

7301

7301 2K Lakier bezbarwny US 2:1

Characteristics

4CR 7301 2K US-lakier bezbarwny z ochroną UV, może być aplikowany bez dodatku rozcieńczalnika. Doskonały połysk i stabilność lakieru jest zapewniony nawet przy aplikacji jednej warstwy. Dzięki temu oszczędzamy czas i zużycie materiału. Doskonała odporność na warunki klimatyczne, odporny na żółknięcie, trwały połysk.

Application

Warunki aplikacji od +10°C I do 75% wilgotności .

HVLP:

Ciśnienie: zgodnie z zaleceniami producenta pistoletu

Dysza: 1,3 - 1,4 mm

Warstwy: 1-2

RP (zalecane):

Ciśnienie: zgodnie z zaleceniami producenta pistoletu

Dysza: 1,2 - 1,3 mm

Warstwy: 1-2

Czas utwardzenia / Czas odparowania: 4 - 5 min. pomiędzy warstwami i przed końcowym suszeniem.

Schnięcie:

Temp. obiektu. 20°C: pyłosuchość po 30 min., w dotyku po 12 h, pełne utwardzenie po 24 h.

Temp. obiektu. 60°C: pyłosuchość po 5 min., w dotyku po 30 min, pełne utwardzenie po 2 h.

Technical Data

Odcień	przeźroczysty
Proporcje	2 : 1 objętościowo
Utwardzacz	4CR 0407, 0041 lub 0408 (3:1)
Rozcieńczalnik	Bez rozcieńczania lub max. 5 %
Wydajność	6 - 8 m ² /l
Lepkość 20°C	16 - 18 s 4 mm DIN
Żywotność	4 - 6 h
Grubość warstwy/ suchy film	40 - 50 µm

Storage and Transportation

Przechowywanie: minimum 3 lata w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach