



Q 70-105 2K MS AS Clear Coat

Charakterystyka:

Lakier bezbarwny 2K MS, dobra rozlewność, odporny na zarysowania oraz promienie UV.
 Wysoka twardość, dobra odporność na warunki atmosferyczne, działanie chemiczne, mechaniczne.
 Nadaje się do zastosowań w kabinie lakierniczej.
 Zastosowanie z lakierami rozpuszczalnikowymi oraz wodnymi.

Aplikacja:

Proporcja mieszania: 2:1 objętościowo
 Aplikować za pomocą pistoletu natryskowego z dyszą o średnicy 1,2 - 1,3 mm
 Ilość warstw: 2
 Odparowanie pomiędzy warstwami: 5-10 minut

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42 / IIB (e) (840) 562

Lakier bezbarwny 70-105

Okres trwałości: 12 miesięcy

Gęstość: 0,96 g / cm³

Kolor: bezbarwny















Utwardzacz normalny 70-105HN

Utwardzacz szybki 70-105HF

Gęstość: 1,00 g / cm³

Kolor: bezbarwny / żółtawy

Uwaga: Możliwe lekkie zabarwienie utwardzaczem, nie wpływa na odcień wykończenia.

 klar/clear	 2:1	 0-10%	 1,5 h 20°C	 14-16 s 4mm DIN	 Q-99-100	 1,2 - 1,3mm 2 coats 40-45 my
 5-10 min <-> coat	 HN 60°C. 30 min HN 20°C. 6 h HF 60°C. 20 min HF 20°C. 4 h	 10 min	 P1000 - P2500	 12 month		 2004/42/IIB(e)(840) 562

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version: 02.01.2017