



Q 70-205 Lakier bezbarwny 2K HS AS

Charakterystyka:

Lakier bezbarwny 2K HS, bardzo dobra rozlewność, duża odporność na zarysowania oraz promienie UV. Wysoka twardość, dobra odporność na warunki atmosferyczne, działanie chemiczne, mechaniczne. Nadaje się do zastosowań w kabinie lakierniczej.

Zastosowanie z lakierami rozpuszczalnikowymi oraz wodnymi.

Aplikacja:

Proporcja mieszania: 2:1 objętościowo

Aplikować za pomocą pistoletu natryskowego z dyszą o średnicy 1,2 mm

Ilość warstw: 2

Odparowanie pomiędzy warstwami: 10 minut

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42 / IIB (e) (840) 535

Lakier bezbarwny 70-205

Okres trwałości: 12 miesięcy

Gęstość: 0,96 g / cm³

Kolor: bezbarwny

Utwardzacz normalny 70-205HN

Utwardzacz szybki 70-205HF

Okres trwałości: 12 miesięcy

Gęstość: 1,00 g / cm³

Kolor: bezbarwny / żółtawy

Uwaga: Możliwe lekkie zabarwienie utwardzaczem, nie wpływa na odcień wykończenia.



COLOR

clear



A+B

2:1



C

0-10%



2 h 20°C



S

15-17 s 4mm DIN



Q-99-100

1,2 - 1,3mm
2 coats 50-55 my

7-10 min <> coat

HN 60°C. 30 min
HN 20°C. 6 h
HF 60°C. 20 min
HF 20°C. 4 h

10 min



P1000 - P2500



12 month



2004/42/IIB(e)(840) 535

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-

24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version:

02.01.2017

