



Q 40-105 2K MS Podkład 5:1(czarny)

Charakterystyka:

Podkład 2K MS o dobrych właściwościach wypełniających, a także dobrą przyczepnością do powierzchni szpachlowanych oraz starych powłok lakieru. Zaleca się stosować pod akrylowe lakiery nawierzchniowe 1K i 2K, lakiery syntetyczne oraz wodorozcieńczalne. Zapewnia bardzo gładką powierzchnię i skraca proces szlifowania. Przeznaczony do szlifowania ręcznego i maszynowego. Jest to idealny produkt izolujący, przed warstwą lakieru.

Aplikacja

Powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona, matowa. Proporcja mieszania: 5:1 objętościowo. Rozcieńczalnik akrylowy, max. 15%. Gruntownie wymieszać. Aplikować za pomocą pistoletu natryskowego z dyszą o średnicy 1,6 - 1,8 mm. Warstwy: 2-3, czas odparowania w 20 ° C 7-10 min pomiędzy warstwami. Suszenie 30 min. w temperaturze 60 ° C i 5 - 7 godzin w temperaturze 20 ° C. Szlifowanie P320 - P400.

Dane techniczne:


Zawartość LZO: 2004/42/IIB(c)(540) <540

Podkład 40-105 :


Okres trwałości: 12 miesięcy Gęstość: 1,49 g/cm³ Kolor: czarny

Utwardzacz 40-100HN :

Okres trwałości: 12 miesięcy Gęstość: 1,00 g/cm³ Kolor: bezbarwny



black



5 : 1



max 15%



2 h 20°C




25-30 s 4mm DIN



Q-99-100



1,6 - 1,8mm
2-3 coats 70-210 my



7-10 min <-> coat



HN 60°C. 30 min
HN 20°C. 5 h



10 min



P320 - P500



12 month



2004/42/IIB(c)(540) <540

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version: 02.01.2017