



Q 40-200 2K HS Podkład wysokobudujący 4:1 (szary)

Charakterystyka:

Podkład 2K HS z doskonałymi właściwościami wypełniającymi. Bardzo dobra przyczepność do kataforezy, szpachli oraz dobrze zmatowanych starych powłok lakieru. Zastosowanie z lakierami 1K, 2K, syntetycznymi oraz wodnymi. Szlifowanie ręcznie lub maszynowo.

Aplikacja:

Powierzchnia musi czysta, sucha, odtłuszczona, zmatowana. Proporcja mieszania 4:1 objętościowo. Rozcieńczalnik akrylowy 0-25% objętościowo. Dobrze wymieszać. Aplikacja pistoletem natryskowym o dyszy 1,6 - 1,8 mm. Warstwy: 2 – 3. Odparowanie pomiędzy warstwami 2-3 min. w 20°C. Schnięcie 15 min. w 60°C lub 1 h w 20°C. Szlifowanie na sucho P360 - P600.

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42/IIB(c)(540) 435

Podkład 40-200 :

Okres ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,60 g/cm³

Kolor: szary

Utwardzacz 40-200HN:


Okres ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,00 g/cm³

Kolor: bezbarwny



grey



4 : 1



0-10%



25 min 20°C




25-30 s 4mm DIN



Q-99-100



1,6 - 1,8mm
2-3 coats 160-240 my



2-3 min <> coat



HN 60°C. 15 min
HN 20°C. 1 h



7 min



P360 - P600



12 month



2004/42/IIB(c)(540) 435

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version: 02.01.2017