



## Struktura na zderzaki

Q 70-435 Jest strukturą na zderzaki (1K) przeznaczoną do napraw plastikowych zderzaków, listew, lusterek zewnętrznych. Bezpośrednia przyczepność do czystych, zeszlifowanych, syntetycznych części samochodów (brak przyczepności do PE). Produkt ten jest szybkoschnący, łatwy w aplikacji, posiada dobrą ochronę przeciw warunkom atmosferycznym. Struktura bardzo zbliżona do oryginalnej.

Odporny na temperaturę do 70° C.

### V.O.C. Value

Ograniczenia EC dla tego produktu (cat. B/e): 840 g/l (2007)

Ten produkt zawiera max. 539 g/l VOC [ 4,49 lbs/gal]

### Application

Ciśnienie: 3 - 5 bar

Dysza: 1,6 - 1,8 mm

Warstwy: 2

Utwardzenie / Odparowanie: 5 min. pomiędzy warstwami

Schnięcie

Temp. obiektu 20°C: pyłosuchość po 20 min. / w dotyku po 60 min. / pełne utwardzenie po 24 h

Warunki pracy: od + 10° C i do 80% wilgotności.

### Technical Data

odcień	ciemnoszary
rozcieńczalnik	Q 00-505, około 10%
Grubość warstwy / suchy film	40 - 50 µm

### Storage and Transportation

Wszystkie produkty powinny być utylizowane, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Chroń swoje środowisko !

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version: 02.01.2017