



Q 20-300 Szpachla Multi

Cechy:

Szpachla Multi jest przeznaczona do stosowania na stali, aluminium, powierzchniach ocynkowanych i laminatach poliestrowych. Ze względu na jej doskonałą tiksotropię ma bardzo dobre właściwości kształtowania w dowolnej wymaganej grubości.

Może być również stosowana jako szpachla wykończeniowa, pozostawiając gładką powierzchnię bez dziurek. Szlifowanie maszynowo/ręczne szlifowanie na sucho.

Aplikacja:

Powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, odtłuszczona i zmatowiona. Masę dokładnie wymieszać z 2-3% utwardzaczem BPO. Nakładać w ciągu 5 minut w temperaturze 20 ° C. Wyższa temperatura może skrócić żywotność i przyspieszyć czas schnięcia.

Uwaga: Stosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może prowadzić do przebarwień powłoki nawierzchniowej. Nie zaleca się stosowania szpachli poniżej 15 ° C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42/IIB (b) (250) < 250

Szpachla 20-300:

Okres trwałości: 12 miesięcy

gęstość: 1,84 g/cm³

kolor: beżowy



Kolor

Beżowy



BPO-2-3%



5 min 20 °C.



20 min 20 °C



nie



P120-P320



2004/42/IIB (b) (25)

Ta karta danych służy wyłącznie celom informacyjnym. Według naszej wiedzy dostarczone dane są zgodne z najnowszym standardem i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych produktów.

Prawa autorskie: Q-Company 2017, wszystkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG/ Beckershof3/D-24558Hennstedt-Ulzburg/Niemcy wersja: 02.01.2017