



Q 20-100 Fiberglass Putty

Characteristics:

Szpachla z włóknami szklanymi. Łatwa w obróbce i łatwa do szlifowania (P120 - P150). Produkt ten można stosować bezpośrednio pod wypełniaczem. Szpachla ta została zaprojektowana do stosowania na stali, aluminium i polimery zbrojone włóknami. Szlifowanie ręczne / maszynowe na sucho. Jednolita konsystencja nawet przy nałożeniu grubych warstw. Nie zatyka papieru ściernego. Służy do wzmacniania uszkodzonych powierzchni.

Application:

Powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, odtłuszczona i zmatowana. Masę dokładnie wymieszać z 2-3% utwardzaczem BPO. Nakładać w ciągu 5 minut w temperaturze 20 ° C. Wyższa temperatura może skrócić żywotność i przyspieszyć czas schnięcia. Uwaga: Stosowanie zbyt dużej ilości utwardzacza może prowadzić do przebarwień lakieru nawierzchniowego. Nie zaleca się stosowania szpachli poniżej 15 ° C.

Technical data:

VOC zawartość: 2004/42/IIB(b)(250) <250

Szpachla 20-100 :

Magazynowanie: 12 miesięcy

Gęstość: 1,75 g/cm³

Kolor: zielony



green



BPO- 2-3%



5 min 20°C.



20 min 20°C



no



P120 - P320



2004/42/IIB(b)(250)<250

Ta karta danych służy wyłącznie celom informacyjnym. Według naszej wiedzy dostarczone dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych produktów. Prawa autorskie: Q-Company 2017, wszystkie prawa zastrzeżone.