



Q 20-500 2K Szpachla natryskowa

Charakterystyka:

Szpachla natryskowa 2K o doskonałych właściwościach wypełniających, bardzo dobra rozlewność. Może być aplikowana na duże powierzchnie, wypełniając zarówno małe, jak i głębsze niedoskonałości (otwory i ślady szlifowania). Przyczepność do tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami szklanymi, stali i poliestrów. Ze względu na dużą wrażliwość na wodę, produkt ten powinien być szlifowany na sucho. W przypadku szlifowania na mokro woda musi być całkowicie odparowana. Aby zapobiec powstawaniu pęcherzy, szczególnie w wilgotnych warunkach, wszystkie powierzchnie muszą mieć powłokę izolacyjną min. 35 µm podkładu akrylowego 2K.

Aplikacja:

Powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, odtuszczona i matowa. Dokładnie wymieszać szpachlę z 2-3% utwardzacza CHP wagowo. Nałożyć w ciągu 20 - 30 minut w temperaturze 20 ° C. Wyższa temperatura może skrócić żywotność mieszanki i przyspieszyć czas schnięcia..

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42/IIB(b)(250) <250

Szpachla 20-500 :

Okres ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,70 g/cm³

Kolor: szary



szary



CHP- 2-3%



0-10%
20°C



20 min



2,0 - 3,5mm



10-15 min



Q-99-100



60°C. 30
min
20°C. 3 h



10 min



P120 - P180



9 month



2004/42/IIB(b)(250) <250

Ta karta jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Według naszej wiedzy, dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów.

Copyright: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Germany Version: 02.01.2017