



Q 70-265 2K UHS VOC Lakier bezbarwny

Characteristics:

Lakier UHS, tiksotropowy, o dobrej rozlewności i odporności na promieniowanie UV. Wysoka twardość, dobra odporność chemiczna, mechaniczna i odporność na warunki atmosferyczne. Nadaje się do aplikacji w kabinie lakierniczej. Lakier ten jest przeznaczona do stosowania na bazie rozpuszczalnikowej i wodorocieńczej.

Application:

Proporcje mieszania: 2:1 objętościowo. Dokładnie wymieszać.

Nakładać za pomocą pistoletu natryskowego o średnicy dyszy 1,2 mm w 2 normalnych warstwach.

Odparowanie pomiędzy warstwami - 10 minut.

Technical data:

LZO zawartość:

2004/42/IIIB(d)(420)385















Lakier 70-265:

Przechowywanie: 12 miesięcy Gęstość: 0,96 g/cm³ Kolor: bezbarwny

Utwardzacz normal 70-265HN - Utwardzacz fast 70-265HF:

Przechowywanie: 12 miesięcy Gęstość: 1,00 g/cm³ Kolor: bezbarwny/lekko żółty

Uwaga: Możliwe delikatne zabarwienie utwardzacza nie wpływa na odcień wykończenia

 clear	 2 : 1	 0 -10%	 40 min 20°C	 19-20 s 4mm DIN	 Q-99-100	 1,2 mm 2 coats 45-50 my
 7-10 min \diamond coat	 HN 60°C. 30 min HN 20°C. 9 h HF 60°C. 20 min HF 20°C. 6 h	 15 min	 P1000 - P2500	 12 month		 2004/42/IIIB(d)(420) 385

Ta karta danych służy wyłącznie celom informacyjnym. Zgodnie z naszą wiedzą dostarczone dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych produktów.

Prawa autorskie: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.

Q-Company AG / Beckershof 3 / D-24558 Hennstedt-Ulzburg / Niemcy Wersja: 02.01.2017