



# Technical Data Sheet

## Q 70-270 2K EXPRESS Clearcoat 2:1

### Charakterystyka

Bardzo szybko utwardzalny dwuskładnikowy lakier akrylowy charakteryzujący się szybką wczesną twardością. Jest gotowy do polerowania już po 15 minutach suszenia w temperaturze 60°C i po schłodzeniu. Bardzo dobra rozlewność i poziomowanie. Wysoki połysk i twardość końcowa. Wyjątkowa trwałość dzięki odporności na chemikalia, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Dobrze zbilansowany czas użytkowania umożliwia bezpieczną aplikację. Przeznaczony do stosowania na rozpuszczalnikiem i wodorozcieńczalne lakiery bazowe.

### Aplikacja:

Odmierz objętościowo mieszaninę A+B:

2 części lakieru bezbarwnego (A) i 1 część utwardzacza (B), a następnie dokładnie wymieszaj.

Naność pistoletem natryskowym o średnicy dyszy 1,3 mm w 1,5 warstwy (1/2 cienkiej zamkniętej warstwy i 1 pełnej mokrej warstwy) z 5-7 minutową przerwą na odparowanie rozpuszczalników przed nałożeniem kolejnej warstwy.

### Dane techniczne:

Ekspresowy lakier bezbarwny 70-270

Gęstość (20°C): 1,00 - 1,01 g/cm<sup>3</sup> Kolor: bezbarwny

Utwardzacz ekspresowy normalny 70-270HN

Gęstość (20°C): 1,00 - 1,01 g/cm<sup>3</sup> Kolor: bezbarwny

Uwaga: Ewentualne lekkie zabarwienie utwardzacza nie wpływa na odcień wykończenia.




2004/42/IIIB(d)(420) < 420g/l




2 : 1




50 min 20°C



DIN cup 4mm at 20°C: 16 - 18 s  
Ford cup 4mm at 20°C: 17 - 19 s  
ISO cup 4mm at 20°C: 34 - 39 s



1,2 - 1,3 mm  
1/2 + 1 coats 50-60 my



5-7 min < warstwa  
10 min < grzanie



20°C w dotyku: 1 - 1,5 h  
20°C polerowanie: 3, 5-4 h  
20°C pełne utw.: 4 dni  
60°C w dotyku: 10 min  
60°C polerowanie: 15 min  
60°C pełne utw.: 3 dni




8 - 15 min




P1000 - P2500



P1000 - P250



12 M



Niniejsza karta danych ma charakter wyłącznie informacyjny. Według naszej wiedzy dostarczone dane są zgodne z najnowszymi standardami i są oparte na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych produktów.

Prawa autorskie: Q-Company 2017, wszelkie prawa zastrzeżone.